

SCUDO WPC

**Trattamento protettivo all'acqua idro-oleorepellente specifico per WPC.
Linea Outdoor**



Descrizione

SCUDO WPC è un trattamento a base acqua formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione per la protezione di WPC, precompressi lignei e compositi di materiale diverso.

SCUDO WPC rende idro-oleorepellente il manufatto trattato evitando il formarsi di antiestetiche e persistenti macchie dovute all'assorbimento di sostanze oleose e sporco. Dona un leggerissimo effetto tonalizzante, garantendo un'ottima tenuta e stabilità del colore.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Aspetto	liquido
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello
Resa	1 L / 10 m ²
Sovravverniciabilità	2/4 h ⁽¹⁾
Indurimento totale	12/24 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L - 5 L
Pulizia attrezzi	acqua o DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

SCUDO WPC:

STANDARD: trattamento protettivo trasparente idro-oleorepellente.

ANTIBATTERICO: certificato secondo la ISO 22196:2011.

EXTRA: trattamento trasparente all'acqua idro-oleorepellente ad azione antimuffa.

COLOR RESTORE: trattamento colorato specifico per WPC colorati abrasi, rovinati e scoloriti; disponibile solo a campione.

SCUDO WPC PLUS:

STANDARD: trattamento trasparente all'acqua idro-oleorepellente ad alto tenore di polietilene.

COLOR RESTORE: trattamento colorato specifico per WPC colorati ad alto tenore di polietilene abrasi, rovinati e scoloriti; disponibile solo a campione.

Modalità d'uso

Agitare SCUDO WPC prima dell'uso, applicare una mano ben tirata di prodotto e, dopo 12/24 ore (verificando il completo asciugamento), senza carteggiare, applicare una mano di PRO-DROP WPC (vedi relativa scheda tecnica). Al fine di evitare sormonti e disomogeneità, si consiglia di tirare molto bene il prodotto, senza lasciare eccessi, soprattutto nella scanalatura (zigrinatura). L'applicazione deve essere sempre preceduta da

una buona pulizia del supporto da trattare, si consiglia l'utilizzo di PULITORE INTENSIVO WPC Super azione battericida o WPC SPRAY CLEAN (vedere relative schede tecniche).

E' fondamentale applicare il trattamento in condizioni climatiche favorevoli anche per i primi giorni successivi alla stesura del trattamento evitando l'applicazione sotto il "sol leone" (nei mesi più caldi è consigliata l'applicazione nelle ore mattutine quando la temperatura del pavimento è più fresca).

Dopo il trattamento con SCUDO WPC è possibile una residua appiccicosità destinata a scomparire dopo un breve periodo, dovuta alla natura chimica del compound.

Note

Un'elevata frequenza di calpestio e un contatto prolungato con liquidi o agenti contaminanti sulle superfici trattate non garantisce la corretta protezione all'abrasione ed ai liquidi nel tempo. E' consigliato mantenere e ripristinare il trattamento protettivo in modo frequente.

Il trattamento con SCUDO WPC Trasparente e SCUDO COLOR RESTORE non preserva l'eventuale viraggio della colorazione del compound stesso se sottoposto all'azione della luce solare.

Elementi dell'etichetta

· Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Contiene . Può provocare una reazione allergica.

· Non disperdere nell'ambiente.

Contiene: Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOL DERIVATIVES (Può provocare reazione allergica);

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_SCUDO_WPC.pdf