

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ECOG000X | Rev.: 2012-07-04

ECOGREEN

Vernice poliuretana monocomponente all'acqua per parquet



⌘ Descrizione

ECOGREEN è una vernice all'acqua monocomponente caratterizzata da un alto residuo secco, ottima resistenza al calpestio, resistenza all'acqua, adesione eccellente ed assenza di formaldeide e metalli pesanti. Altra particolarità di ECOGREEN è quella di conferire al legno un aspetto caldo e leggermente ossidato. Prodotto certificato ECOLABEL (www.ecolabel.eu): il marchio europeo di qualità ecologica che testimonia l'impegno di un'azienda nei confronti della natura.

⌘ Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo / pennello
Eventuale diluizione	acqua
Resa	80-100 g/m ²
Fuori polvere	40' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	12 h ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	2-4 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	40 ± 5 gloss ⁽²⁾
Resistenze chimico/fisiche	buone
Copertura	ottima
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi ⁽³⁾
Confezioni	5 L
Pulizia attrezzi	acqua

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
- 3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

⌘ Modalità d'uso

ECOGREEN è una vernice pronta all'uso e va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. E' possibile dopo 2/4 ore dall'applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 12h (in questo caso previa carteggiatura con carta o rete grana 220) applicare la seconda mano di ECOGREEN.

L'applicazione di ECOGREEN su legni contenenti tannini deve essere preceduta da una prova preliminare.

La manutenzione dei pavimenti trattati con ECOGREEN deve essere fatta con prodotti acquosi a ph neutro.

⌘ Caratteristiche di pericolo

	Nessuna.
--	----------

⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOGREEN.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.