

Scheda Tecnica

Cod. Art.: SIGI000X | Rev.: 2012-01-11

STUCCO SIGILPAR

Sigillante per parquet prefiniti



α Descrizione

STUCCO SIGILPAR è una miscela di solventi, oli pregiatissimi di prima pressione, paraffine e additivi reologici di superficie, messo a punto per la sigillatura delle giunture di testa e di fianco delle liste di parquet preverniciato UV. Grazie alla sua capacità di penetrazione, rende idrorepellente e sporcirepellente le fughe del pavimento. E' soprattutto consigliato per i legni particolarmente sensibili all'umidità ed agli sbalzi igrometrici e per i parquet posati in locali cucina e bagno per i quali il trattamento con STUCCO SIGILPAR dovrebbe essere condotto con una certa frequenza.

α Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Aspetto	liquido incolore leggermente velato
Applicazione	rullo a pelo raso, spatola in gomma
Eventuale diluizione	pronto all'uso
Resa	40-50 gr/m ²
Reticolazione completa	3-4 gg ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 lt

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

α Modalità d'uso

Pulire da polvere e da colla residua la superficie di parquet preverniciato, avvalendosi anche del pulitore DILUENTE PULIPAR per le macchie di sporco più ostinate. Agitare molto bene il contenitore e versare STUCCO SIGILPAR direttamente sul parquet; stendere con spatola di gomma rigida resistente al solvente. Trattare piccole superfici per volta, insistendo nell'applicazione al fine di far penetrare bene il prodotto nelle fughe laterali e di testa; spostare quindi con la spatola il prodotto in eccesso nella zona adiacente e ripetere le operazioni sopra descritte. Dopo aver trattato una superficie di circa 10-15 mq, asciugare il liquido in eccesso con un panno o con carta assorbente. Rimuovere l'eventuale residuo secco rimasto in superficie con panno morbido manualmente o con lucidatrice; se il prodotto è già troppo indurito, utilizzare per la sua rimozione un panno imbevuto e strizzato di DILUENTE PULIPAR e quindi ripassare la lucidatrice. STUCCO SIGILPAR esplica la propria azione di sigillante dopo circa 3-4 giorni; durante tale intervallo di tempo, non è consigliabile manutentare il pavimento con

i normali prodotti di pulizia della casa, bensì solamente a secco. Dopo l'utilizzo arieggiare i locali; seguire tutte le precauzioni indispensabili per i prodotti infiammabili.

α Caratteristiche di pericolo

· Nessuna.

α Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_STUCCO_SIGILPAR.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.