

UNISIL Outdoor PU

Adesivo monocomponente poliuretanico tixotropico per esterno

Descrizione

UNISIL Outdoor PU è un adesivo monocomponente poliuretanico tixotropico elastico igroindurente. UNISIL Outdoor PU possiede resistenze all'invecchiamento ed ai fenomeni atmosferici, inoltre ha proprietà di abbattimento del rumore. **Impieghi:** Idoneo per applicazioni sia in esterno sia in interno. E' indicato per l'incollaggio di elementi in legno su sottofondi cementizi e non assorbenti.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Colore	nero
Temperatura di applicazione	+15°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola dentata n°5
Tempo aperto massimo	60'-70' ⁽¹⁾
Indurimento	36-48 h ⁽¹⁾
Peso specifico	1,35 Kg/l
Residuo secco	100%
Resa	Maggiore a 1500 g/m²
Stabilità al magazzinaggio	12 mesi ⁽²⁾
Confezioni	600 ml
Pulizia attrezzi	DILUENTE DS (ad adesivo fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Condizioni di posa

♦ Sottofondo

asciutto, sano, non spolverante e non eccessivamente ruvido. Le pavimentazioni devono avere altresì una pendenza minima verso i punti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare il ristagno dell'acqua.

Altri impieghi

Incollaggio in genere di legno su supporti minerali all'esterno.

Modalità d'uso

E' fondamentale che non vi sia una risalita di umidità costante dal sottofondo. Pulire la superficie da trattare eliminando completamente le tracce di olio, cere o macchie di vernice.

Sottofondi asciutti e sani, applicare UNISIL Outdoor PU con spatola dentata in modo uniforme lavorando il prodotto in modo da incorporare l'eventuale polvere presente sul sottofondo, avendo cura di non "spatolare" più superficie rispetto a quella che può essere ricoperta in 30 minuti.

Sottofondi asciutti, ma spolveranti devono essere trattati con PRYMER FAST 500, PRYMER 100 o PRYMER PUB 77 (vedi relative schede tecniche).

Sottofondi semi-assorbenti o non assorbenti (piastrelle, marmo, ceramica, ecc) devono essere sgrassati con DILUENTE ACETONE (vedi relativa scheda tecnica) e puliti accuratamente avendo cura di eliminare qualsiasi residuo di polvere, colla o cere adese al substrato.

Applicare a straccio il promotore di adesione DILUENTE APA (vedi relativa scheda tecnica), quindi procedere con l'applicazione di UNISIL Outdoor PU.

La perfetta adesione al sottofondo è garantita se almeno il 90% di ogni dogia è a contatto diretto con l'adesivo.

La calafatura dei comenti deve essere eseguita dopo 72 ore utilizzando ELASTOXYL (vedi relativa scheda tecnica).

Avvertenze

Il sottofondo deve avere una temperatura di almeno +12°C / +15°C. Non diluire mai l'adesivo. Non pedonare il parquet per almeno 24-36 h dalla posa. In fase di indurimento rilascia piccolissime quantità di alcool metilico.

Caratteristiche di pericolo

--	--