

LIOS BIOIL Natural

Olio naturale di trattamento per pavimenti in legno



Descrizione

LIOS BIOIL Natural è un olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno. LIOS BIOIL NATURAL penetra in profondità proteggendo il legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura del legno.

Caratteristiche

Applicazione	monospazzola, rullo 2,5 mm. (nero), spatola di gomma, spandicera, spugna, straccio
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Eventuale diluizione	LIOS SOLV
Essiccazione superficiale	12-24 h ⁽¹⁾
Essiccazione totale	15 gg ⁽¹⁾
Resa	40-60 m²/L (in funzione della porosità e dell'assorbimento del legno)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Levigare e stuccare il parquet carteggiando con carta abrasiva grana 100/120, successivamente passare feltro High Pro per ottenere una superficie in grado di assorbire in modo uniforme l'olio. In alternativa rifinire il pavimento con carta abrasiva o rete grana non superiore alla 150.

Stendere uniformemente LIOS BIOIL Natural, lavorando il prodotto in modo da favorirne la penetrazione. Trascorsi 15-20 min dall'applicazione uniformare il pavimento utilizzando la monospazzola munita di feltro morbido (bianco) e uno straccio, distribuendo e rimuovendo gli eccessi di prodotto.

Utilizzare lo straccio per ambienti di piccole dimensioni.

Nel caso si debbano trattare legni molto porosi a fibra larga, ripetere l'intero ciclo dopo 12-24 ore.

Durante l'operazione di feltratura della seconda applicazione è consigliabile utilizzare un panno assorbente posto sotto il feltro per facilitare la rimozione degli eccessi.

Dopo 24 ore, applicare LIOS BALM Fissativo, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL Wax, LIOS HARD WAX BIOIL, LIOS HARD WAX BIOIL 3D, OIL WAX PLUS o LIOS HARD WAX BIOIL 90 (vedi relative schede tecniche) a seconda del ciclo scelto.

Il pavimento pur pedonabile già dopo 24 ore, raggiunge il massimo della resistenza dopo circa 15 giorni.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con LIOS BIOIL Natural deve essere fatta con i prodotti della linea LIOS (vedi relative schede tecniche).

Avvertenze

Stracci, rulli, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Caratteristiche di pericolo

· Liquido e vapori infiammabili. · Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. · Contiene. · Può provocare una reazione allergica.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. · Tenere il recipiente ben chiuso. · Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. · IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. · IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. · In caso di incendio: estinguere con CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.

Contiene: 2-BUTANONO OXIME; FAT ACID, RAMIFIED C6-C19 COBALT SALTS; Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_BIOIL_Natural.pdf