

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ESTAXXX0 | Rev.: 2013-01-18

ECOSTAR 2K Sport

Vernice poliuretana bicomponente all'acqua per superfici sportive

α Descrizione

ECOSTAR 2K Sport presenta tutte le caratteristiche di ECOSTAR 2K standard con il vantaggio di essere stata formulata per rispondere ai più elevati standard antiscivolo dei pavimenti in legno dei centri sportivi. ECOSTAR 2K Sport è conforme agli standard europei per le superfici per aree sportive indoor, superfici multi-sport per interni specifiche (EN 14904:2006). Durezza, distensione, dilatazione, resistenze chimiche e resistenze meccaniche collocano ECOSTAR 2K Sport al top di qualità della gamma.

α Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H20
Resa	60-80 g/m ²
Fuori polvere	35' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	24 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	20 gloss ⁽²⁾
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Copertura	eccellente
Ossidazione del legno	leggera
Stabilità al magazzino	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	5,5 L (5+0,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
- 3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

α Modalità d'uso

ECOSTAR 2K Sport catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. ECOSTAR 2K Sport può anche essere utilizzata su pavimenti prefiniti industriali. In condizioni lavorative critiche (alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di DILUENTE DR H20 in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica). Prima di procedere all'applicazione di ECOSTAR 2K Sport è sempre utile trattare la superficie con ECOPRIME 2K SPORT. Nell'applicazione a rullo è fondamentale che la vernice catalizzata venga "lavorata" molto bene lungo la vena del legno evitando gli accumuli di prodotto. Un ottimo ciclo di verniciatura consiste nella stesura di una prima mano di fondo all'acqua ECOPRIME 2K Sport (vedi relativa scheda tecnica); successiva carteggiatura e stesura di una

mano di ECOSTAR 2K Sport, carteggiatura, aspiratura della polvere stesura di ECOSTAR 2K Paint e successiva mano di ECOSTAR 2K Sport. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR 2K Sport deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

α Caratteristiche di pericolo

Comp.B	Xi	· Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. · Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
		· Conservare fuori della portata dei bambini. · Evitare il contatto con la pelle. · In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Contiene: ALIPHATIC POLYISOCYANATE ;

α Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.