

ECOWOOD 2K

Vernice poliuretana bicomponente all'acqua ad effetto naturale antiriflesso per pavimenti in legno



Descrizione

ECOWOOD 2K è una vernice bicomponente all'acqua ad effetto naturale. L'impiego di speciali resine conferisce al pavimento un effetto estremamente opaco, antiriflesso e naturale. Grazie alla sua particolare formulazione ECOWOOD 2K è idonea alla verniciatura di essenze chiare e scure. ECOWOOD 2K è caratterizzata da un'elevata resistenza al pedonamento e all'usura.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo 8 mm
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H20
Resa	70-80 g/m ²
Fuori polvere	30' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	16 h ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	3-5 gloss ⁽²⁾
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Copertura	buona
Ossidazione del legno	assente
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	5,5 L (5+0,5) - 1,1 L (1+0,1)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
- 3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

ECOWOOD 2K catalizzata nel rapporto indicato, miscelata in modo omogeneo e diluita con il 10% con acqua, va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. Dopo 12-24 ore, previa carteggiatura con carta grana abrasiva 220/320, è possibile procedere all'applicazione della seconda mano, anche questa diluita con il 10% con acqua dopo la catalisi.

Per ottenere a pieno l'effetto naturale si consiglia di non utilizzare fondi e di limitarsi a due mani di prodotto.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOWOOD 2K deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

Nota:

Su legni esotici ricchi di sostanze oleose, grasse e concrezioni resinose consigliamo, prima del trattamento con ECOWOOD 2K,

almeno una mano di isolante bicomponente PRYMER WR 5180 o FONDO WR 306 (vedi relative schede tecniche); è sempre consigliata una prova preliminare.

Elementi dell'etichetta

Comp.B

· Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

· Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE HOMOPOLYMER;
HYDROPHILIC ALIPHATIC POLYSOCYANATE;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOWOOD_2K.pdf