

RASOCHIM FAST

Lisciatura cementizia tixotropica ad asciugamento ultra rapido per spessori fino a 30 mm



Descrizione

RASOCHIM FAST è un premiscelato cementizio monocomponente in polvere di colore grigio a presa e ad asciugamento rapido per spessori fino a 30 mm. RASOCHIM FAST può essere utilizzato solo all'interno. Impastando RASOCHIM FAST con acqua si ottiene un impasto tixotropico e molto adesivo adatto per la realizzazione di rasature su intonaci vecchi, superfici lucide non assorbenti (es. marmette, ceramica, pietre naturali), calcestruzzi. RASOCHIM FAST è indicato per ripristinare, rasare all'interno: pareti, pavimenti (riempimento di avvallamenti, crepe di grandi dimensioni e buche), gradini, spigoli, pianerottoli, spigoli di pilastri, ecc., ove viene richiesto un rapido indurimento ed asciugamento.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Applicazione	spatola liscia / racla / frattazzo
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +30°C
Aspetto	polvere
Colore	grigio
Residuo secco	100%
Rapporto d'impasto	RASOCHIM FAST: 1 sacco da 25 Kg con 5,5 L di acqua
Tempo di vita impasto	15'-20' ⁽¹⁾
Tempo di inizio presa	60' ⁽¹⁾
Indurimento	24 h ⁽¹⁾
Spessore realizzabile per mano	30 mm
Resa	1,7 Kg/m ² per ogni 1 mm di spessore
Pedonabilità	2 h ⁽²⁾
Tempo di attesa per l'incollaggio	4-6 h ⁽²⁾
Resistenza alla compressione	28 giorni: 34 N/mm ²
Resistenza alla flessione	28 giorni: 10 N/mm ²
Stabilità al magazzinaggio	12 mesi ⁽³⁾
Confezioni	25 Kg
Pulizia attrezzi	acqua (ad impasto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in correlazione alle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Condizioni di posa

Tipologia del fondo

intonaci vecchi, superfici lucide non assorbenti (es. marmette, ceramica, pietre naturali), calcestruzzi senza la necessità di pre-trattare le superfici con lattici.

Stato del fondo

Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso.

I sottofondi cementizi non sufficientemente solidi devono essere asportati o, dove possibile, consolidati utilizzando PRYMER W 30 K (vedi relativa scheda tecnica).

I sottofondi cementizi spolveranti o molto porosi devono essere trattati con PRYMER W (vedi relativa scheda tecnica) o CHIMIGRIP diluito al 50% con acqua (vedi relativa scheda tecnica) allo scopo di fissare la polvere.

Superfici non assorbenti: applicare CHIMIGRIP (vedi relativa scheda tecnica) previa pulizia con DILUENTE ACETONE o con opportuni detergenti o deceranti.

I sottofondi cementizi assorbenti umidi devono essere primerizzati con PRYMER SF 1105 o PRYMER PUB 77 (vedi relative schede tecniche) e successivamente quarzati.

I sottofondi non assorbenti umidi devono essere trattati con PRYMER EPOX WETT o PRYMER WB 328 S (vedi relative schede tecniche) e successivamente quarzati.

I massetti in anidrite devono essere primerizzati con PRYMER W (vedi relativa scheda tecnica) prima di poter essere livellati con RASOCHIM FAST.

Modalità d'uso

Preparazione impasto

Impastare un sacco da 25 kg di RASOCHIM FAST nel seguente modo: versare la quantità d'acqua necessaria, indicata alla voce "Rapporto d'impasto", in un recipiente pulito e aggiungere polvere in modo graduale, miscelando con agitatore manuale a basso numero di giri, sino ad ottenere una malta fluida, omogenea e priva di grumi; dopo 2-3 minuti si deve rimescolare brevemente: l'impasto è pronto per l'uso.

La quantità di RASOCHIM FAST impastata ogni volta deve essere quella necessaria per essere utilizzata entro 15-20 minuti (alla temperatura di +20°C). La misurazione dell'umidità residua deve essere effettuata solamente con strumento igrometro al carburo.

Applicazione dell'impasto

Applicare RASOCHIM FAST con una spatola metallica, qualora sia richiesta la stesura di più mani è consigliato applicare in rapida sequenza (circa 20-30 minuti a seconda della temperatura e del grado di assorbimento del sottofondo). Dopo 24 ore è possibile applicare pavimenti in legno e resilianti.

Materiali incollabili su lisciature a base di RASOCHIM FAST

Ceramiche, pietre naturali, materiali ricomposti, legno (il legno richiede una lisciatura di almeno 4 mm), tessili, gomma, PVC, linoleum (per uno spessore minimo di almeno 2-3 mm).

Destinazione d'uso: interni, pavimenti industriali, commerciali, civili.

Avvertenze

Attenzioni particolari: non aggiungere all'impasto calce, cemento o gesso. Non aggiungere altra acqua all'impasto che ha già iniziato

RASOCHIM FAST

Lisciatura cementizia tixotropica ad asciugamento ultra rapido per spessori fino a 30 mm



la presa. Non utilizzare per rasatura all'esterno. Non utilizzare per sottofondi soggetti a continua risalita di umidità. Non utilizzare su superfici in metallo. Non utilizzare su fondi a rischio di forti movimenti. Non utilizzare RASOCHIM FAST a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare su supporti bagnati o gelati.

Elementi dell'etichetta

· Provoca gravi lesioni oculari. · Provoca irritazione cutanea. · Può irritare le vie respiratorie. · Può provocare una reazione allergica cutanea.

· Tenere fuori dalla portata dei bambini. · Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. · Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. · IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. · Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene: CEMENT; CALCIUM ALUMINATE CEMENT;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_RASOCHIM_FAST.pdf