

RESIN FINISH SPORT W1K

Finitura per pavimenti sportivi all'acqua a base acrilica

Descrizione

RESIN FINISH SPORT W1K è una finitura a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, per applicazioni su sottofondi e superfici in asfalto ed in calcestruzzo, come piste ciclabili, aree pedonali, aree multisport. RESIN FINISH SPORT W1K può essere applicato sia su nuovi sottofondi sia su vecchie superfici già esistenti.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Aspetto	liquido pastoso colorato
Colore	a campione
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +40°C
Applicazione	ruolo / pennello / spruzzo
Eventuale diluizione	acqua (5-10%)
Resa	200-300 g/m ² per mano
Essiccazione superficiale	1-3 h ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	6-24 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	12 mesi ⁽²⁾
Confezioni	10 L
Pulizia attrezzi	acqua o DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Le superfici da trattare devono essere prive di polvere e materiale incoerente.

Eventuali fessurazioni devono essere riparate con PRYMER EPOX WETT (vedi relativa scheda tecnica) miscelato con QUARZO.

Le riparazioni di buche e calcestruzzo degradato devono essere eseguite con idonea malta cementizia.

Per superfici già trattate con finiture diverse da RESIN FINISH SPORT W1K, eseguire prove preliminari al fine di verificare l'adesione nonché la compatibilità tra la vecchia pittura e RESIN FINISH SPORT W1K.

Procedere applicando almeno 2/3 mani di rivestimento, se necessario diluire con 5-10% di acqua miscelando accuratamente il prodotto prima dell'uso (se possibile usare trapano a basso numero di giri).

Nel caso di applicazione di colori saturi su sottofondi disomogenei, si consiglia di applicare 1/2 mani di RESIN FINISH SPORT W1K Bianco.

E' sconsigliata l'applicazione di RESIN FINISH SPORT W1K in uno dei seguenti casi: pioggia, giornata ventosa, superficie bagnata, umida oppure con temperature >+50°C; non utilizzate

direttamente su sottofondi con continua contropinta d'acqua: in questo caso procedere applicando con l'applicazione di un prodotto idoneo.

NOTE: il consumo dipende dalla porosità /rugosità del supporto.

Proteggere le superfici appena verniciate dalla pioggia durante le prime fasi dopo l'applicazione, ovvero quando RESIN FINISH SPORT W1K non è completamente essiccato/reticolato.

In caso di applicazioni di RESIN FINISH SPORT W1K in ambienti chiusi, procedere aerando in modo adeguato il locale.

Elementi dell'etichetta

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Può provocare una reazione allergica.