

Scheda Tecnica

Cod. Art.: F306000A | Rev.: 2012-02-06

WR 306

Fondo poliuretanico bicomponente ad altissimo residuo secco e media rapidità di essiccazione



α Descrizione

Il fondo WR 306 è un fondo poliuretanico bicomponente per parquet caratterizzato da una straordinaria copertura (è, a tutt'oggi, il fondo per parquet con il più alto residuo secco presente sul mercato). Possiede inoltre una buona carteggiabilità a macchina, è resistentissimo alla sovraverniciatura e, grazie alla particolare scelta delle materie prime impiegate in formulazione, ha un "calo" contenutissimo nel tempo.

α Caratteristiche

Rapporto di catalisi	1/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resa	100-120 g/m²
Fuori polvere	30' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	1 h 30' ⁽¹⁾
Carteggiabilità	12 h ⁽¹⁾
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	2-4 h ⁽¹⁾
Ossidazione del legno	marcata
Riempimento del poro	eccellente
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	50 L (25+25) - 25 L (12,5+12,5) - 10 L (5+5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

α Modalità d'uso

WR 306 catalizzato nel rapporto indicato e miscelato in modo omogeneo, va applicato sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e aspirato accuratamente. A film indurito, la superficie trattata si presenterà leggermente lucida per l'alta copertura del fondo WR 306. Dopo 12 ore è possibile, previa carteggiatura con carta o retina grana 150/180, applicare la prima mano di finitura. Per ottenere la miglior performance si consiglia 1 mano di WR 306 + 1 mano di DURO LACK MC 50 SATINATA. Grazie al suo elevatissimo residuo secco, WR 306 è consigliato anche come prima mano nei cicli misti. In questo caso è consigliato applicare finiture all'acqua bicomponenti come ECOSTAR 2K.

α Caratteristiche di pericolo

Comp.A	· Infiammabile.· L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle.· L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. · Mezzi di estinzione: CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.
Comp.B	Xn · Infiammabile.· Nocivo per inalazione.· Irritante per gli occhi.· Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.· L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle. · Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.· Non respirare i gas, fumi, vapori, aerosoli.· Evitare il contatto con la pelle.· Usare guanti adatti.· In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).· In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Contiene: TOLUENE-2,4-DI-ISOCYANATE ; AROMATIC POLYISOCYANATE ;

α Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_WR_306.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.