

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ACAR000X | Rev.: 2012-07-12

ACRIL CAR

Trattamento antimacchia per pietra naturale e calcestruzzo situati all'interno e all'esterno.



⌘ Descrizione

ACRIL CAR è un impregnante a solvente creato con lo scopo di consolidare superfici in calcestruzzo, agglomerati cementizi, pietra serena, mattoni a vista, etc. ACRIL CAR è formulato a partire da resine acriliche pure, senza leganti chimici idrolizzabili. Per tale motivo non è saponificabile dall'alcalinità del cemento ed inoltre non è sensibile alla componente UV della luce solare.

⌘ Caratteristiche

Aspetto	liquido trasparente
Odore	tipico di solvente
Peso specifico	0,940 Kg/l
Ph	neutro
Applicazione	rullo a pelo raso, pennello, spruzzo, immersione
Resa	80-100 g/m ² (in funzione della porosità della superficie)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	1 L - 5 L 12,5 L

1 *in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C*

⌘ Modalità d'uso

Aspirare bene la polvere dalla superficie da trattare; tracce di grasso e unto devono essere preventivamente rimosse. Applicare con rullo, pennello, o con pistola airless in modo uniforme; dopo 24h, se necessario, procedere alla stesura della seconda mano. ACRIL CAR fornisce un film antipolvere, non appiccicoso e resistente all'alcalinità del cemento. Protegge le superfici trattate dalla penetrazione di acqua, olio e grassi di lavorazione. E' incolore ed assolutamente resistente ai raggi UV.

⌘ Caratteristiche di pericolo

F
Xn

· Facilmente infiammabile. · Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. · Irritante per la pelle. · L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle.

· Conservare fuori della portata dei bambini. · Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. · Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. · Usare indumenti protettivi e guanti adatti. · In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Contiene: XILENE ;

⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ACRIL_CAR.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.