

## Scheda Tecnica

Cod. Art.: ELAS010X | Rev.: 2012-10-02

# ADESIVER ELASTIC

**Adesivo monocomponente silanico (tecnologia MS)**



### α Descrizione

ADESIVER ELASTIC è un adesivo monocomponente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS), totalmente esente da acqua, solventi, ammine, stagno, isocianati e resine epossidiche. Indurisce con l'umidità atmosferica trasformandosi in 36-48 ore circa in un collante adesivo resistente all'acqua, alle temperature ed all'invecchiamento. E' molto indicato per l'incollaggio di parquet prefinito su pavimentazioni preesistenti quali marmo, graniglia, ceramica, marmette. Adatto anche per l'incollaggio di parquet su sottofondi con riscaldamento radiante. ADESIVER ELASTIC possiede eccellenti caratteristiche di isolamento acustico. CERTIFICATO EC1R

### α Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+15°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola dentata n°5
Tempo aperto massimo	1h (1)
Indurimento	36-48 h (2)
Peso specifico	1,66 Kg/l +/- 0,02
Residuo secco	100%
Resa	800-1400 g/m <sup>2</sup> in funzione del sottofondo
Colore	rovere, noce
Stabilità al magazzinaggio	9 mesi (2)
Confezioni	10 Kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE DS (ad adesivo fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

### α Condizioni di posa

#### ◇ Sottofondo

asciutto, sano, non spolverante e non eccessivamente ruvido.

#### ◇ Umidità del sottofondo

2,0% max per sottofondi cementizi.

1,7% max per sottofondi cementizi con riscaldamento radiante.

0,5% max per sottofondi in anidrite.

0,2% max per sottofondi in anidrite con riscaldamento radiante.

#### ◇ Umidità del legno

9%±2

### α Modalità d'uso

Il sottofondo, oltre ad essere conforme alle normative locali vigenti, deve essere asciutto, privo di crepe, uniforme e completamente pulito da quei componenti che potrebbero compromettere l'adesione. Procedere alla posa avendo cura di accostare e battere le tavolette di legno in modo da fare aderire bene l'adesivo su tutta la superficie. La perfetta adesione al sottofondo è garantita se almeno il 65% di ogni elemento ligneo è a contatto diretto con l'adesivo. In presenza di sottofondi porosi o spolveranti, consigliamo l'applicazione di PRYMER SF 1105, PRYMER W 30 K, PRYMER FAST 500, PRYMER PUB 77 o PRYMER 100. I tempi di attesa per la successiva posa cambiano in base al primer utilizzato (vedi relative schede tecniche). In presenza di sottofondi vitrei (ceramica, piastrelle smaltate, marmo lucidato, etc.) si consiglia di irruvidire l'intera superficie con carta abrasiva di grana grossa (16, 24 o 36) o con flessibile munito di punte al diamante, aspirare bene e stendere il promotore di adesione DILUENTE APA (vedi relativa scheda tecnica). Per i sottofondi in anidrite, carteggiare molto bene con carta abrasiva grana 24 o 36; aspirare la polvere e primerizzare con PRYMER SF 1105 (puro) o PRYMER FAST 500 (diluente al 30% con DMC 50). Anche il PRYMER PUB 77 può essere utilizzato su supporti di anidrite, rispettando un rapporto di diluizione di 70:30 con il DILUENTE DMC 50. ADESIVER ELASTIC deve essere portato a temperatura ambiente prima di essere applicato. La successiva levigatura può essere effettuata già dopo 3-4 giorni in funzione delle condizioni ambientali e delle condizioni igrometriche del parquet. Eventuali residui di colla fresca possono essere rimossi dal parquet prefinito tramite l'utilizzo di uno straccio pulito. Qualora non si esaurisca completamente il contenuto della latta, procedere alla corretta chiusura, utilizzando entrambi i tappi in dotazione, al fine di evitare sprechi.

#### Note per il trasporto.

Se la temperatura di stoccaggio supera i +25°C viene sensibilmente ridotto il tempo di stabilità al magazzinaggio; a temperature superiori ai +50°C subentra un rischio reale di addensamento/impolmonimento del prodotto anche nelle confezioni originali.

Per trasporti via mare servirsi di appositi containers termocontrollati.

### α Avvertenze

*Il sottofondo deve avere una temperatura di almeno +12°C / +15°C. Non applicare l'adesivo se nell'ambiente di lavoro l'umidità relativa supera il 75%. Non installare il parquet se i muri o il soffitto non sono ancora asciutti (intonacatura, imbiancatura, etc.). Non diluire mai*

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

## Scheda Tecnica

Cod. Art.: ELAS010X | Rev.: 2012-10-02

# ADESIVER ELASTIC

**Adesivo monocomponente silanico (tecnologia MS)**



*l'adesivo. Non pedonare il parquet per almeno 24-36 h dalla posa. In fase di indurimento rilascia piccolissime quantità di alcool metilico.*

### ⌘ Caratteristiche di pericolo

	Nessuna.
--	----------

### ⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_ADESIVER\\_ELASTIC.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_ELASTIC.pdf)

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.