

LIOS B 100

Olio naturale di trattamento per pavimenti in legno



Descrizione

LIOS B 100 è un olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno con elevato di residuo secco, pertanto da considerarsi VOC free. LIOS B 100 penetra in profondità proteggendo il legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura del legno.

Caratteristiche

Applicazione	monospazzola, rullo 2,5 mm. (nero), spatola di gomma, spandicera, spugna, straccio
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Eventuale diluizione	LIOS SOLV
Essiccazione superficiale	12-24 h ⁽¹⁾
Essiccazione totale	15 gg ⁽¹⁾
Resa	40-60 m ² /L (in funzione della porosità e dell'assorbimento del legno)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

NATURAL: trattamento trasparente, mantiene il naturale colore del legno.

COLORATO: trattamento colorato a campione per mordenzare qualsiasi essenza.

Modalità d'uso

Levigare e stuccare il parquet carteggiando con carta abrasiva grana 100/120, successivamente passare feltro High Pro per ottenere una superficie in grado di assorbire in modo uniforme l'olio. In alternativa rifinire il pavimento con carta abrasiva o rete grana non superiore alla 150.

Stendere uniformemente LIOS B 100, lavorando il prodotto in modo da favorirne la penetrazione. Trascorsi 15-20 min dall'applicazione uniformare il pavimento utilizzando la monospazzola munita di feltro morbido (bianco) e uno straccio, distribuendo e rimuovendo gli eccessi di prodotto.

Utilizzare lo straccio per applicazioni negli ambienti di piccole dimensioni.

Nel caso si debbano trattare legni molto porosi a fibra larga, ripetere l'intero ciclo dopo 12-24 ore.

Durante l'operazione di feltratura della seconda applicazione è consigliabile utilizzare un panno assorbente posto sotto il feltro per facilitare la rimozione degli eccessi.

Dopo 24 ore, applicare LIOS BALM Fissativo, LIOS BIOIL 2K, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL WAX, LIOS HARD WAX BIOIL, LIOS HARD WAX BIOIL 3D, OIL WAX PLUS o LIOS HARD WAX BIOIL 90 (vedi relative schede tecniche) a seconda del ciclo scelto.

Dopo 72 ore è possibile applicare ECOSTAR 2K o DUROLACK MC 50 (vedi relative schede tecniche).

Il pavimento pur pedonabile già dopo 24 ore, raggiunge il massimo della resistenza dopo circa 15 giorni.

Note

Per contenere il più possibile l'ingiallimento nel tempo, il ciclo di verniciatura consigliato su LIOS B 100 Bianco / LIOS B 100 Super Bianco prevede l'applicazione di CHIM TABU FD e ECOSTAR 2K (vedi relative schede tecniche).

Per ottenere una miscela omogenea si consiglia di agitare il contenuto della lattina con l'ausilio di un bastoncino.

Quando si devono trattare ampie superfici, al fine di ottenere un colore uniforme, si consiglia di versare tutte le lattine di olio preventivate in un unico contenitore.

Una carteggiatura del legno disomogenea, influisce negativamente sull'assorbimento uniforme della tinta.

Avvertenze

Stracci, rulli, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Elementi dell'etichetta

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene 2-BUTANONO OXIME. Può provocare una reazione allergica.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_B_100.pdf